

ENKOPUR -ASENNUSOHJE

Takuutiivistys on helppo, nopea ja varma ratkaisu moniin tiiveysongelmiin vesikatoilla. Tekemällä tiivistys annettujen ohjeiden mukaisesti saavutetaan pitkäaikainen takuutiivistys, joka jatkaa katon elinkaarta huomattavasti.

Takuutiivistyksen onnistuminen edellyttää huolellista asennustapaa:

- varmistu, että tiivistettävän pinnan ja ulkoilman lämpötila on yli +5 °C
- puhdista tiivistettävä alue roskista, ruosteesta ja irtoavasta maalista
- varmistu, että tiivistettävä alue on täysin kuiva
- rajaa tiivistettävä alue siistin lopputuloksen varmistamiseksi
- pohjusta rajattu alue tiivistettävälle pinnalle soveltuvalla pohjusteella
- asenna riittävä kerros tiivistysmassaa rajatulle alueelle
- asenna massan päälle kuitukangas ilman ryppyjä ja vektejä
- peitä kuitukangas tiivistemassalla siten, että pinta jää kiiltäväksi ja kuitukankaan rakenne peittyä
- poista rajaus tiivistyksen ympäriltä ennen massan kovettumista

Tiivistys on valmis ja vesitiivis, vaikka pinta on vielä märkä. Lopullinen asettuminen saavutetaan muutamassa päivässä olosuhteista riippuen.

